

無色透明液

有機バインダーを必要とせず、繊維などの素材に密着し、その繊維特性は洗濯(50回)のテスト、擦り(10,000回往復)テストで耐洗濯、耐摩耗性が立証されています。

試料		生菌数 (個/ml)	静菌活性値	殺菌活性値
綿Tシャツ原液	(ブランク)	4.6×10^5	1.2	-2.3
"	洗濯50回後	600以下	3.8以上	1.6以上
綿標準白布	(接種直後)	2.4×10^4	—	—
綿標準白布	(18時間後)	4.3×10^4	—	—

試験項目	成績	規格
		試験方法
擦り試験 擦り回数 10,000回 往復	異常を 認めない 以上	引用文献「JIS K 5400(1990)8.11耐洗浄性」に準ずる。 但し、荷重500gをかけて湿ったガーゼで試験面を擦り、目視で試験面を観察する。